



BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS 003 (ISO/IEC 17025:2017) - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIET NAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)
VILAS 003 LABORATORY - INSPECTION CENTER FOR BUILDING MATERIALS
Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024 38582216; Fax: 024 38581112; Email: centestvilas003@gmail.com; Website: www.vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số (No) 2411..... /VLXD-TTKĐ

- Cơ quan gửi mẫu (Client): Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thăng Tiến/ CP V-lite Panel Hoà Bình
- Loại mẫu (Kind of sample): Gạch bê tông bọt rỗng tự khoá V-lite
- Số phiếu kế hoạch (Reg.No): 2321/KHTN
- Ngày nhận mẫu (Date of received sample): 01/07/2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT (No)	Tên chỉ tiêu (Characteristics)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test methods)
1	Lực nén khi mẫu bị phá huỷ (Maximum compressive load)	N	85830	TCVN 6477: 2016
2	Độ thấm nước (Water permeability)	L/m ² .h	0,7	TCVN 6477: 2016

Hà Nội, ngày (Date): 04/07/2024

Cán bộ phân tích (Tested by): Tuyên - Sen

Viện Vật liệu xây dựng
VIBM

PTN Vilas 003- Trung tâm Kiểm định VLXD
Vilas 003- Inspection Center for BM



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Lưu Thị Hồng

Nguyễn Minh Quỳnh



Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng gửi đến phòng thí nghiệm VILAS 003-Viện Vật liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu, tên mẫu trên Phiếu kết quả thử nghiệm do khách hàng đặt (Samples were sent to lab VILAS 003-VIBM. Name of client and sample as client's request)
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Không được sao trích một phần Phiếu kết quả này khi không được đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm VILAS 003 (The test report valid for sample only. This test report shall not reproduced except in full, without the written approval of VILAS 003)
- Dấu VILAS 003 không bao gồm phép thử dấu (*). The VILAS 003 symbol not used for (*) test methods.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT PHÁT
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Địa chỉ: Đường Am - Quất Động - Thường Tín - Hà Nội
Tel: 094.77.99.177; 0979482276; 0988068021, Email: tdp.xb.1199.vn@gmail.com

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ BỀN NÉN CỦA GẠCH BÊ TÔNG

Số: 0909/TN25
HDKT Số:

Đơn vị yêu cầu: Công ty cổ phần xây dựng Dako

Công trình: Nhà xưởng CN 3.6

Hạng mục: Tường bao nhà xưởng

Địa điểm: Cụm CN làng nghề Đại Thắng, xã Phượng Dực

Loại gạch: Gạch bê tông bọt rỗng tự khóa V-lite

Ngày lấy mẫu: 09/09/2025 Ngày thí nghiệm: 09/09/2025

Thiết bị thử: Máy nén WE 1000B, TYE 2000, TYA 2000, DYE 2000 thước kẹp, cân kỹ thuật,...

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử
1	Lực nén khi mẫu bị phá hủy	N	80910	TCVN 6477-2016
2	Lực nén khi mẫu bị phá hủy	N	84960	TCVN 6477-2016

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

Thí nghiệm viên

Trưởng phòng thí nghiệm

Công ty

Am



Hoàng Văn Ân

Ks. Nguyễn Văn Hiệu

GD. Lê Đình Anh

Ghi chú:

1. Các kết quả thí nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử. / These test results are based on tested sample only.

2. Không được trích sao bất kỳ phần kết quả thí nghiệm này nếu không có sự đồng ý của "TĐP". / This test report shall not be reproduced except in full the written approval of "TĐP".



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KIỂM ĐỊNH XD SANDWALL

PHÒNG THÍ NGHIỆM VL & KIỂM ĐỊNH CLCT LAS-XD 24.060
Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Quất Động, xã Thượng Phúc, thành Phố Hà Nội
Tel: 0986.42.09.42 / 0973.06.07.55* Email: sandwall1321gmail.com



Phiếu YC/Hợp đồng kinh tế số :

Số :1203/TN2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỘ BỀN NÉN CỦA BÊ TÔNG

Đơn vị yêu cầu: Công ty cổ phần V-Litte panel Hoà Bình

Công trình : Khu công nghiệp làng nghề Ninh Sở Giai đoạn 2

Địa điểm XD: Xã Hồng Vân, Thành phố Hà Nội

Hạng mục: Tường bao nhà xưởng công nghiệp

Loại vật liệu : Gạch bê tông nhẹ rỗng tự khoá - V-Lite

Ngày lấy mẫu:	12/03/2026			
Phương pháp thử:	TCVN 6477:2016	Thiết bị sử dụng: Máy nén TYE - 200 KN		
Ngày thử		12/03/2026		
Kích thước mẫu	mm	300x150x150		
Viên mẫu số		1	2	3
Lực phá hoại	N	138900.0	145300.0	119000.0
Độ bền nén trung bình	N	134400.0		

Ngày 12/03/2026

Thí nghiệm viên

TP. Thí nghiệm

Công ty

Vũ Bá Viên



Ks. Hoàng Minh Đức



GD. Nguyễn Văn Ý

Giải thích:
1. Các kết quả thí nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử trên. / These test results are based on tested sample only.
2. Không được trích sao một phần kết quả thí nghiệm này nếu không có sự đồng ý của "SW" / This test report shall not be reproduced except in full the written approval of "SW"