



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số (No) 2411..... /VLXD-TTKĐ

1. Cơ quan gửi mẫu (Client): Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thăng Tiến/ CP V-lite Panel Hoà Bình
2. Loại mẫu (Kind of sample): Gạch bê tông bọt rỗng tự khoá V-lite
3. Số phiếu kế hoạch (Reg.No): 2321/KHTN
4. Ngày nhận mẫu (Date of received sample): 01/07/2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT (No)	Tên chỉ tiêu (Characteristics)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test methods)
1	Lực nén khi mẫu bị phá huỷ (Maximum compressive load)	N	85830	TCVN 6477: 2016
2	Độ thấm nước (Water permeability)	L/m ² .h	0,7	TCVN 6477: 2016

Hà Nội, ngày (Date): 04/07/2024

Cán bộ phân tích (Tested by): Tuyên - Sen Tuyên

Viện Vật liệu xây dựng
VIBM

PTN Vilas 003- Trung tâm Kiểm định VLXD
Vilas 003- Inspection Center for BM



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Lưu Thị Hồng

Nguyễn Minh Quỳnh



Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng gửi đến phòng thí nghiệm VILAS 003-Viện Vật liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu, tên mẫu trên Phiếu kết quả thử nghiệm do khách hàng đặt (Samples were sent to lab VILAS 003-VIBM. Name of client and sample as client's request)
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Không được sao trích một phần Phiếu kết quả này khi không được đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm VILAS 003 (The test report valid for sample only. This test report shall not reproduced except in full, without the written approval of VILAS 003)
- Dấu VILAS 003 không bao gồm phép thử dấu (*). The VILAS 003 symbol not used for (*) test methods.