



BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS 003 (ISO/IEC 17025:2017) - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIET NAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)
VILAS 003 LABORATORY - INSPECTION CENTER FOR BUILDING MATERIALS
Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024 38582216; Fax: 024 38581112; Email: centestvilas003@gmail.com; Website: www.vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số (No) ...3933.../VLXD-TTKĐ

1. Cơ quan gửi mẫu (Client): Công ty Cổ phần V-LITE Penel Hoà Bình
2. Tên mẫu (Name of sample): Mẫu bê tông bọt 4x4x16cm
3. Số phiếu kế hoạch (Reg.No): 3964/KHTN
4. Ngày nhận mẫu (Date of received sample): 17/10/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

STT (No)	Tên chỉ tiêu (Characteristics)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test methods)
1	Độ co khô (Drying shrinkage)	%	0,060	TCVN 9030:2017

Hà Nội, ngày (Date): 03/11/2025

Cán bộ phân tích (Tested by): Sen - Tuyên

Viện Vật liệu xây dựng

PTN VILAS 003- Trung tâm Kiểm định VLXD
VILAS 003- Inspection Center for BM



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huỳnh

Nguyễn Minh Quỳnh



Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng gửi đến phòng thí nghiệm VILAS 003-Viện Vật liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu, tên mẫu trên Phiếu kết quả thử nghiệm do khách hàng đặt (Samples were sent to lab VILAS 003-VIBM. Name of client and sample as client's request)
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Không được sao trích một phần Phiếu kết quả này khi không được đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm VILAS 003 (The test report valid for sample only. This test report shall not reproduced except in full, without the written aproval of VILAS 003)
- Dấu VILAS 003 không bao gồm phép thử dấu (*). The VILAS 003 symbol not used for (*) test methods.